

АДГЕЗИОННАЯ ПРИСАДКА GEODOB

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в дорожном строительстве для продления срока службы и повышения качества дорожных покрытий, для улучшения технологических показателей при производстве асфальтобетонных смесей.

Введение присадки производится на асфальтобетонном заводе непосредственно перед приготовлением асфальтобетонной смеси. Для введения присадок в битум может быть использована существующая аппаратура АБЗ. Установки для приготовления полимер-битумного вяжущего, а также специальные установки для введения присадок.

Очень важно обеспечить равномерное распределения присадки в битуме!

ДОЗИРОВКА

Для обеспечения эффективной адгезии рекомендуемая дозировка должна составлять **0,3 - 0,8 %** от веса битума.

Оптимальная дозировка присадки зависит от природы минерального материала и качества битума и определяется в дорожной лаборатории на используемых материалах.

Упаковка - бочки **200кг.**, кубовые ёмкости по **1000 кг** со складов в г.Алматы. Упакованные в тару присадки рекомендуется хранить в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от **- 40°C до + 50°C**

Гарантийный срок хранения - **12 месяцев** с даты изготовления.

После длительного хранения перед использованием продукт необходимо перемешать.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид при 20°C	Вязкая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
Плотность, кг/м3 при 20°C Плотность, кг/м3 при 50°C	948 929
Вязкость при 20°C, мм2/с	3400+5200
Температура потери текучести, °C	4+10
Термостабильность в горячем битуме	72 часа (3 суток)

АДГЕЗИОННАЯ ПРИСАДКА GEODOV



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид при 20°C	Вязкая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета
Плотность, кг/м3 при 20°C Плотность, кг/м3 при 50°C	948 929
Вязкость при 20°C, мм2/с	3400+5200
Температура потери текучести, °C	4+10
Термостабильность в горячем битуме	72 часа (3 суток)